



# Kuikcem®

Cementante de Fraguado y Endurecimiento Rápido

## Descripción del Producto

**Kuikcem®** es un cementante especialmente formulado para ser utilizado en aplicaciones de concretos en donde se requiere un fraguado y endurecimiento rápido. **Kuikcem®** puede ser mezclado con una amplia variedad de agregados para producir morteros y concretos. **Kuikcem®** está libre de cloruros y álcalis.

## Áreas de Aplicación

**Kuikcem®** es utilizado en trabajos tales como: Reparaciones en pavimentos, banquetas, alcantarillas, losas, pisos, registros, tanques, etc. que requieran una **RÁPIDA PUESTA EN SERVICIO**.

## Ventajas

Los concretos formulados con **Kuikcem®** fraguan en **120 MINUTOS** y pueden abrirse al tráfico vehicular en **TRES HORAS**.



## Datos Técnicos

Tipo: Cementante de fraguado rápido  
Apariencia: Polvo beige.

### Propiedades Físicas

Fraguado inicial: 60 minutos aprox.  
Fraguado final: 120 minutos aprox.

### Morteros (1:1 A/C: 0.4)

Resistencias en Kg/cm <sup>2</sup> (Concretos)	3 hrs.	4 hrs.	6 hrs.
Compresión (NMX C-83)	300	355	400

## Presentación, Manejo y Almacenamiento

Presentación: Sacos de 25 Kg.  
Manejo: Utilizar guantes de hule y goggles.  
Almacenamiento: Bodegas secas y ventiladas.  
Vida útil: 3 meses en su empaque original.

## **GARANTIA LIMITADA**

La información aquí descrita se basa en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta.

Granding International SA CV garantiza que este producto fue fabricado conforme a las especificaciones, libre de adulteración o contaminación y que el producto cumple los parámetros establecidos en la Hoja Técnica cuando es aplicado correctamente conforme a las instrucciones y la adecuada preparación de la superficie.

Granding International SA CV reemplazará el producto cuando éste se encuentre fuera de especificación o tenga algún defecto de empaque.

---

**Hecho en México por: Granding International SA CV**

**Planta:** Exhuberancia # 10 Col. Esmeralda. Jiutepec, Morelos. 62550 Tel / Fax (777) 319-7747

**E-mail:** [granding1@prodigy.net.mx](mailto:granding1@prodigy.net.mx)

**[www.granding-mexico.com](http://www.granding-mexico.com)**

**FGR-32**



**GUÍA DE FORMULACIÓN PARA CONCRETOS Y MORTEROS CON  
Kuikcem®**

**Concreto de Uso General**

<b>Material</b>	<b>Partes en volumen</b>		<b>Partes en peso</b>
<b>Kuikcem</b> ®	1	BULTO	25 Kg.
Arena de mina pasa malla 4	2	BOTES	52 Kg.
Grava de caliza 3/4"	3	BOTES	73 Kg.
Agua	12	LITROS	12 Litros

**Mortero de Uso General**

<b>Material</b>	<b>Partes en volumen</b>		<b>Partes en peso</b>
<b>Kuikcem</b> ®	1	BULTO	25 Kg.
Arena de mina pasa malla 4	5	BOTES	130 Kg.
Agua	12	LITROS	12 Litros

La información aquí descrita se basa en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta.

---

**Hecho en México por: Granding International SA CV**

**Planta:** Exhuberancia # 10 Col. Esmeralda. Jiutepec, Morelos. 62550 Tel / Fax (777) 319-7747

**E-mail:** granding1@prodigy.net.mx

**www.granding-mexico.com**

**FGR-32**